

Al sinds 1985
actief in het produceren
van schuimbeton



Productinformatie schuimbeton **type 600**

Technische gegevens:

Bindmiddel	Cement
	Vulstof
Toeslagmateriaal	Zand 0-2
Hulpstof	Schuimmiddel
Productcertificaat	NL BSB®

Product eigenschappen:

Volumieke massa	600 kg/m ³
Druksterkte (28 dagen)	2 N/mm ² *
Buigsterkte (28 dagen)	0.35 N/mm ² *
Warmtegeleiding	0.17 W/mK *

Waarschuwing:

H315 veroorzaakt huidirritatie
H317 kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 veroorzaakt ernstig oogletsel

Veiligheidsaanbevelingen:

P102 buiten bereik van kinderen bewaren
P262 contact met ogen, de huid of kleding vermijden
P280 draag geschikte handschoenen, beschermende kleding, oog- en gelaatsbescherming
P302+P352 bij contact met huid, met veel water wassen
P305+P315 bij aanraking met ogen onmiddellijk een arts raadplegen

* Betreft indicatieve waarden

De basismortel wordt door ons betrokken bij (door bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

ISO 9001 & VCA* GECERTIFICEERD



Noorder Isolatief Beton b.v.

Noorder Isolatief Beton b.v. | Vossenkamp 4, 9351VR Leek | e: info@nibleek.nl | t: 0594 553030 | nibleek.nl



Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland voor het verpompen van betonmortel conform laatstelijk gedeponeerde versie ter griffie van de arrondissementrechtbank te 's-Gravenhage.