



## **Vloerverwarming**

Een eventueel aanwezig vloerverwarmingssysteem mag zeven dagen nadat de Gyvlon gietvloer is aangebracht in gebruik worden genomen. Zoals hierboven is vermeld, dient **altijd** het vloerverwarmingssysteem in gebruik te zijn genomen voordat u de vloerafwerking aanbrengt.

## **Opstartprotocol gietvloer met vloerverwarming**

Het activeren van het vloerverwarmingssysteem dient gelijkmatig te gebeuren en mag op zijn vroegst na **zeven dagen** nadat de gietvloer is aangebracht.

- De aanvangstemperatuur op dag 1 dient te worden ingesteld op 20°C. Bij het opstoken dient de watertemperatuur met maximaal 5°C per dag te worden opgevoerd.
- Nadat de maximale watertemperatuur (40°C) is bereikt, moet deze gedurende drie dagen worden aangehouden.
- Daarna moet de watertemperatuur worden afgebouwd met maximaal 5°C per dag tot de oorspronkelijke waarde vóór het opstoken.
- Geadviseerd wordt ook deze oorspronkelijke waarde vervolgens weer drie dagen aan te houden.
- Het activeren van de vloerverwarming kan bijdragen aan de droging van de vloer. Indien na het doorlopen van bovenstaand protocol het restvochtgehalte van de vloer nog te hoog is, kan de procedure worden herhaald.

Het spreekt voor zich dat ook na de ingebruikname van de vloerverwarming snelle opwarming en afkoeling moeten worden voorkomen.

## **Egaliseren**

Indien wordt besloten het dekvloeroppervlak te egaliseren, verdient het nadrukkelijk de aanbeveling te kiezen voor een gipsgebonden egalisatiemortel die door de meeste lijmfabrikanten kan worden geleverd. In geval van een cementgebonden egaline is het noodzakelijk een voorstrijklaag, veelal een acrylaatdispersie, toe te passen.

## **Verlijmen van tapijt**

Tapijt kan in de meeste gevallen rechtstreeks worden verlijmd met een normale tapijtljm, maar een acrylaatdispersie als voorstrijklaag wordt meestal geadviseerd.

## **Verlijmen van linoleum**

In alle gevallen wordt een voorstrijklaag geadviseerd waarna met een speciale lino-lijm geplakt kan worden.

## **Verlijmen van parket**

Ook hier wordt altijd een voorstrijk geadviseerd, per leverancier verschillend van een acrylaat-dispersie tot een polyurethaanvoorstrijk. Hierna kan het parket met een passende kit worden verlijmd. Ook hier verschillen de voorschriften per fabrikant.

## **Tegels**

Het verdient nadrukkelijk aanbeveling te kiezen voor een gipsgebonden tegelljm die door menig lijmfabrikant kan worden geleverd. Verlijming van 2 gelijksoortige producten verdient altijd aanbeveling. Daarbij heeft een gipsgebonden tegelljm het voordeel dat eerder kan worden verlijmd (1% i.p.v. 0,5%) in vergelijking tot cementeuze combinatie. (fabrikanten gipsgebonden tegelljm: Forbo Eurocol, Mapei en Cobra)