



Al sinds 1985
actief in het produceren
van schuimbeton.

Funderingsbeton

Als alternatief voor heipalen kan er een fundering van schuimbeton worden aangebracht waarop gebouwd kan worden volgens het evenwichtsprincipe. Hierbij wordt een vooraf bepaalde hoeveelheid grond weggegraven en vervangen door een gebouw met hetzelfde gewicht (evenwicht). Hiertoe wordt er een fundering gemaakt van een licht materiaal Vanwege de geschikte eigenschappen en de bijkomende voordelen van duurzaamheid etc. wordt ook dan gekozen voor schuimbeton.

Algemene productinformatie

Technische gegevens:	Bindmiddel	Cem III/A 42.5 Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegas, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrije proteïne (schuimmiddel)
	Productcertificaat**	NL BSB®

Waarschuwing: **R36/37/38** irriterend voor ogen, huid en luchtwegen
R41 kan ernstig oogletsel veroorzaken
R43 kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact

Veiligheidsaanbevelingen: **S2** buiten bereik van kinderen bewaren
S24/25 aanraking met huid en ogen vermijden
S26 bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en medisch advies inwinnen.
S36/37 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

** De basismortel wordt door ons afgenomen van (bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

Productinformatie type 500

Producteigenschappen:	Volumieke massa	500 kg/m ³
	Druksterkte (28 dagen)	1 N/mm ²
	Buigsterkte (28 dagen)	0.15 N/mm ²
	Warmtegeleiding	0.1 W/MK



Algemene productinformatie

Technische gegevens:	Bindmiddel	Cem III/A 42.5 Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegas, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrije proteïne (schuimmiddel)
	Productcertificaat**	NL BSB®

Waarschuwing: **R36/37/38** irriterend voor ogen, huid en luchtwegen
R41 kan ernstig oogletsel veroorzaken
R43 kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact

Veiligheidsaanbevelingen: **S2** buiten bereik van kinderen bewaren
S24/25 aanraking met huid en ogen vermijden
S26 bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en medisch advies inwinnen.
S36/37 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

** De basismortel wordt door ons afgenomen van (bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

Productinformatie type 600

Producteigenschappen:	Volumieke massa	600 kg/m ³
	Druksterkte (28 dagen)	2 N/mm ²
	Buigsterkte (28 dagen)	0.35 N/mm ²
	Warmtegeleiding	0.12 W/MK



Op verzoek komen wij uw
bouwwerk bekijken en maken wij
een offerte. Levering kan vaak
binnen 5 werkdagen



Onze schuimunits zijn
volledig computergestuurd en
onze producten staan onder
voortdurende kwaliteitscontrole



Schuimbeton is volledig
recyclebaar en bestaat deels uit
reststoffen, zoals hoogovenslak
en vliegas



NOORDER ISOLATIE BETON B.V.

Noorder Isolatie Beton b.v. | Vossenkamp 4, 9351VR Leek | e: info@nibleek.nl | t: 0594 553000 | nibleek.nl