



Al sinds 1985 actief in het produceren van schuimbeton.

Isolatiebeton

Het basis isolatiebeton wordt toegepast bij het vullen van bestaande ruimtes waarbij isolerende en opvullende eigenschappen gewenst zijn, zoals het vullen van een kruipruimte waarbij de bestaande vloer intact blijft. Veel huizen in Nederland hebben een kruipruimte die voor overlast zorgt. Denk hierbij aan tocht, optrekkend vocht, ongedierte en schimmelvorming. Daarvoor kan er een vulling van isolatiebeton worden aangebracht. Ook het aanvullen van een ingegraven zwembad behoort tot de mogelijkheden.

Algemene productinformatie

Technische gegevens:	Bindmiddel	Cem III/A 42.5 Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegas, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrije proteïne (schuimmiddel)
	Productcertificaat**	NL BSB®

Waarschuwing:

- R36/37/38** irriterend voor ogen, huid en luchtwegen
- R41** kan ernstig oogletsel veroorzaken
- R43** kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact

Veiligheidsaanbevelingen:

- S2** buiten bereik van kinderen bewaren
- S24/25** aanraking met huid en ogen vermijden
- S26** bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en medisch advies inwinnen.
- S36/37** draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

** De basismortel wordt door ons afgenomen van (bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

Productinformatie type 500

Producteigenschappen:	Volumieke massa	500 kg/m ³
	Druksterkte (28 dagen)	1 N/mm ²
	Buigsterkte (28 dagen)	0.15 N/mm ²
	Warmtegeleiding	0.1 W/MK



NOORDER ISOLATIE BETON B.V.

Algemene productinformatie

Technische gegevens:	Bindmiddel	Cem III/A 42.5 Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegas, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrije proteïne (schuimmiddel)
	Productcertificaat**	NL BSB®

Waarschuwing: **R36/37/38** irriterend voor ogen, huid en luchtwegen
R41 kan ernstig oogletsel veroorzaken
R43 kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact

Veiligheidsaanbevelingen: **S2** buiten bereik van kinderen bewaren
S24/25 aanraking met huid en ogen vermijden
S26 bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en medisch advies inwinnen.
S36/37 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

** De basismortel wordt door ons afgenomen van (bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

Productinformatie type 600

Producteigenschappen:	Volumieke massa	600 kg/m ³
	Druksterkte (28 dagen)	2 N/mm ²
	Buigsterkte (28 dagen)	0.35 N/mm ²
	Warmtegeleiding	0.12 W/MK



Op verzoek komen wij uw
bouwwerk bekijken en maken een
offerte. Levering kan vaak binnen
5 werkdagen



Onze schuim-units zijn
volledig computergestuurd en
onze producten staan onder
voortdurende kwaliteitscontrole



Schuimbeton is volledig
recyclebaar en bestaat deels uit
reststoffen, zoals hoogovenslak
en vliegas

