Al sinds 1985 actief in het produceren van schuimbeton.

Productinformatie **type 600**

Technische gegevens:	bindmiddel	Cem III/A 42.5
		Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegas, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrij proteïne (schuimmiddel)
	Productcertificaat**	NL BSB®
Product eigenschappen:	Volumieke massa	600 kg/m^3
	Druksterkte (28 dagen)	2 N/mm^2
	Buigsterkte (28 dagen)	0.35 N/mm^2
	Warmtegeleiding	0.12 W/MK

Waarschuwing:

R36/37/38 irriterend voor ogen, huid en luchtwegen
R41 kan ernstig oogletsel veroorzaken
R43 kan overgevoeligheid veroorzaken bij huid contact

Veiligheidsaanbevelingen:

S2 buiten bereik van kinderen bewaren
S24/25 aanraking met huid en ogen vermijden
S26 bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en medisch advies inwinnen.
S36/37 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

** De basismortel wordt door ons betrokken bij (door bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

ISO 9001 & VCA* GECERTIFICEERD

NOORDER ISOLATIE BETON B.V.

Noorder Isolatie Beton b.v. | Vossenkamp 4, 9351VR Leek | e: info@nibleek.nl | t: 0594 553000 | **nibleek.nl**

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland voor het verpompen van betonmortel conform laatstelijk gedeponeerde versie ter griffie van de arrondissementrechtbank te 's-Gravenhage.