



Al sinds 1985
actief in het produceren
van schuimbeton.

Funderingsbeton

Als alternatief voor heipalen kan er een fundering van schuimbeton worden aangebracht waarop gebouwd kan worden volgens het evenwichtsprincipe. Hierbij wordt een vooraf bepaalde hoeveelheid grond weggegraven en vervangen door een gebouw met hetzelfde gewicht (evenwicht). Hiertoe wordt er een fundering gemaakt van een licht materiaal Vanwege de geschikte eigenschappen en de bijkomende voordelen van duurzaamheid etc. wordt ook dan gekozen voor schuimbeton.

Algemene productinformatie

Technische gegevens:	Bindmiddel	Cem III/A 42.5 Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegas, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrije proteïne (schuimmiddel)
	Productcertificaat**	NL BSB®

Waarschuwing:	H315 veroorzaakt huidirritatie
	H317 kan een allergische huidreactie veroorzaken
	H318 veroorzaakt ernstig oogletsel

Veiligheidsaanbevelingen:	P102 buiten bereik van kinderen bewaren
	P262 aanraking met huid en ogen vermijden
	P280 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
	P302+P352 bij contact huid, afspoeien met water (en zeep)
	P305+p315 bij aanraking met de ogen voorzichtig met overvloedig water afspoeien en medisch advies inwinnen

* Betreft indicatieve waarden

** De basismortel wordt door ons afgenomen van (bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

Productinformatie type 500

Producteigenschappen:	Volumieke massa	500 kg/m ³
	Druksterkte (28 dagen)	1 N/mm ² *
	Buigsterkte (28 dagen)	0.15 N/mm ² *
	Warmtegeleiding	0.1 W/MK*



Algemene productinformatie

Technische gegevens:	Bindmiddel	Cem III/A 42.5 Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegas, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrije proteïne (schuimmiddel)
	Productcertificaat**	NL BSB®

Waarschuwing: H315 veroorzaakt huidirritatie
H317 kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 veroorzaakt ernstig oogletsel

Veiligheidsaanbevelingen: P102 buiten bereik van kinderen bewaren
P262 aanraking met huid en ogen vermijden
P280 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
P302+P352 bij contact huid, afspoelen met water (en zeep)
P305+p315 bij aanraking met de ogen voorzichtig met overvloedig water afspoelen en medisch advies inwinnen

Productinformatie type 600

Producteigenschappen:	Volumieke massa	600 kg/m ₃
	Druksterkte (28 dagen)	2 N/mm ₂ *
	Buigsterkte (28 dagen)	0.35 N/mm ₂ *
	Warmtegeleiding	0.12 W/MK*

* Betreft indicatieve waarden

** De basismortel wordt door ons afgenomen van (bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.



Op verzoek komen wij uw



bouwwerk bekijken en maken wij een offerte. Levering kan vaak binnen 5 werkdagen

Onze schuimunits zijn



vollig computergestuurd en onze producten staan onder voortdurende kwaliteitscontrole

Schuimbeton is volledig



recyclebaar en bestaat deels uit reststoffen, zoals hoogovenslak en vliegas



NOORDER ISOLATIE BETON B.V.

Noorder Isolatie Beton b.v. | Vossenkamp 4, 9351VR Leek | e: info@nibleek.nl | t: 0594 553000 | nibleek.nl