



Al sinds 1985  
actief in het produceren van  
schuimbeton.



## Isolatiebeton

Het basis isolatiebeton wordt toegepast bij het vullen van bestaande ruimtes waarbij isolerende en opvullende eigenschappen gewenst zijn, zoals het vullen van een kruipruimte waarbij de bestaande vloer intact blijft. Veel huizen in Nederland hebben een kruipruimte die voor overlast zorgt. Denk hierbij aan tocht, optrekkend vocht, ongedierte en schimmelvorming. Daarvoor kan er een vulling van isolatiebeton worden aangebracht. Ook het aanvullen van een ingegraven zwembad behoort tot de mogelijkheden.

### Algemene productinformatie

<b>Technische gegevens:</b>	Bindmiddel	Cem III/A 42.5 Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegias, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrije proteïne (schuimmiddel)
	Productcertificaat**	NL BSB®

**Waarschuwing:** **H315** veroorzaakt huidirritatie  
**H317** kan een allergische huidreactie veroorzaken  
**H318** veroorzaakt ernstig oogletsel

**Veiligheidsaanbevelingen:** **P102** buiten bereik van kinderen bewaren  
**P262** aanraking met huid en ogen vermijden  
**P280** draag geschikte handschoenen en beschermende kleding  
**P302+P352** bij contact huid, afspoelen met water (en zeep)  
**P305+p315** bij aanraking met de ogen voorzichtig met overvloedig water en medisch advies inwinnen

\* De basismortel wordt door ons afgenomen van (bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

### Productinformatie type 500

<b>Producteigenschappen:</b>	Volumieke massa	500 kg/m <sub>3</sub>
	Druksterkte (28 dagen)	1 N/mm <sub>2</sub>
	Buigsterkte (28 dagen)	0.15 N/mm <sub>2</sub>
	Warmtegeleiding	0.1 W/MK



NOORDER ISOLATIE BETON B.V.

Noorder Isolatie Beton b.v. | Vossenkamp 4, 9351VR Leek | e: info@nibleek.nl | t: 0594 553000 | nibleek.nl

## Algemene productinformatie

<b>Technische gegevens:</b>	Bindmiddel	Cem III/A 42.5 Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegas, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrije proteïne (schuimmiddel)
	Productcertificaat**	NL BSB®

**Waarschuwing:** **H315** veroorzaakt huidirritatie  
**H317** kan een allergische huidreactie veroorzaken  
**H318** veroorzaakt ernstig oogletsel

**Veiligheidsaanbevelingen:** **P102** buiten bereik van kinderen bewaren  
**P262** aanraking met huid en ogen vermijden  
**P280** draag geschikte handschoenen en beschermende kleding  
**P302+P352** bij contact huid, afspelen met water (en zeep)  
**P305+p315** bij aanraking met de ogen voorzichtig met overvloedig water en medisch advies inwinnen

\* De basismortel wordt door ons afgenomen van (bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

## Productinformatie type 600

<b>Producteigenschappen:</b>	Volumieke massa	600 kg/m <sup>3</sup>
	Druksterkte (28 dagen)	2 N/mm <sup>2</sup>
	Buigsterkte (28 dagen)	0.35 N/mm <sup>2</sup>
	Warmtegeleiding	0.12 W/MK



Op verzoek komen wij uw



bouwwerk bekijken en maken een offerte. Levering kan vaak binnen 5 werkdagen

Onze schuim-units zijn



volledig computergestuurd en onze producten staan onder voortdurende kwaliteitscontrole

Schuimbeton is volledig



recyclebaar en bestaat deels uit reststoffen, zoals hoogovenslak en vliegas



NOORDER ISOLATIE BETON B.V.

Noorder Isolatie Beton b.v. | Vossenkamp 4, 9351VR Leek | e: info@nibleek.nl | t: 0594 553000 | nibleek.nl