



Al sinds 1985  
actief in het produceren  
van schuimbeton.

## Renovatiebeton

Als de bestaande vloer wordt weggehaald in verband met verbouwing of vervanging, kan er een renovatiebetonvloer worden aangebracht. Hierbij wordt de samenstelling van het schuimbeton aangepast zodat er een goede isolatiewaarde en een goede druksterkte tot stand komt.

Deze vloer is na 1 dag weer beloopbaar en na 4 dagen kan er een afwerklaag op worden aangebracht.

### Algemene productinformatie

<b>Technische gegevens:</b>	Bindmiddel	Cem III/A 42.5 Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegas, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrije proteïne (schuimmiddel)
	Productcertificaat**	NL BSB®

<b>Waarschuwing:</b>	H315 veroorzaakt huidirritatie
	H317 kan een allergische huidreactie veroorzaken
	H318 veroorzaakt ernstig oogletsel

<b>Veiligheidsaanbevelingen:</b>	P102 buiten bereik van kinderen bewaren
	P262 aanraking met huid en ogen vermijden
	P280 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
	P302+P352 bij contact huid, afspoelen met water (en zeep)
	P305+p315 bij aanraking met de ogen voorzichtig met overvloedig water afspoelen en medisch advies inwinnen

\* De basismortel wordt door ons afgenomen van (bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

### Productinformatie type 500

<b>Producteigenschappen:</b>	Volumieke massa	500 kg/m <sup>3</sup>
	Druksterkte (28 dagen)	1 N/mm <sup>2</sup>
	Buigsterkte (28 dagen)	0.15 N/mm <sup>2</sup>
	Warmtegeleiding	0.1 W/MK



## Productinformatie type 600

<b>Producteigenschappen:</b>	Volumieke massa	600 kg/m <sup>3</sup>
	Druksterkte (28 dagen)	2 N/mm <sup>2</sup>
	Buigsterkte (28 dagen)	0.35 N/mm <sup>2</sup>
	Warmtegeleiding	0.12 W/MK

## Algemene productinformatie

<b>Technische gegevens:</b>	Bindmiddel	Cem III/A 42.5 Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegas, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrije proteïne (schuimmiddel)
	Productcertificaat**	NL BSB®

**Waarschuwing:** H315 veroorzaakt huidirritatie  
H317 kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H318 veroorzaakt ernstig oogletsel

**Veiligheidsaanbevelingen:** P102 buiten bereik van kinderen bewaren  
P262 aanraking met huid en ogen vermijden  
P280 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding  
P302+P352 bij contact huid, afspoelen met water (en zeep)  
P305+p315 bij aanraking met de ogen voorzichtig met overvloedig water afspoelen en medisch advies inwinnen

\* De basismortel wordt door ons afgenomen van (bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.



Op verzoek komen wij uw



bouwwerk bekijken en maken wij een offerte. Levering kan vaak binnen 5 werkdagen

Onze schuimunits zijn



volledig computergestuurd en onze producten staan onder voortdurende kwaliteitscontrole

Schuimbeton is volledig



recyclebaar en bestaat deels uit reststoffen, zoals hoogovenslak en vliegas