



Al sinds 1985
actief in het produceren van
schuimbeton.

Werkvloerbeton

Werkvloerbeton wordt toegepast als onderlaag voor het leggen van wapeningsnetten op grotere bouwwerken. De ondervloer die op deze wijze wordt verkregen zorgt ervoor dat de dekking van de wapening beter te garanderen is.

Algemene productinformatie

Technische gegevens:	Bindmiddel	Cem III/A 42.5 Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegas, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrije proteïne (schuimmiddel)
	Produktcertificaat*	NL BSB®

Waarschuwing: **H315** veroorzaakt huidirritatie
H317 kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 veroorzaakt ernstig oogletsel

Veiligheidsaanbevelingen: **P102** buiten bereik van kinderen bewaren
P262 aanraking met huid en ogen vermijden
P280 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
P302+P352 bij contact huid, afspelen met water (en zeep)
P305+p315 bij aanraking met de ogen voorzichtig met overvloedig water afspelen en medisch advies inwinnen

* De basismortel wordt door ons afgenomen van (bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.



Productinformatie type 600 (>10 cm)

Producteigenschappen:	Volumieke massa	600 kg/m ³
	Druksterkte (28 dagen)	2 N/mm ²
	Buigsterkte (28 dagen)	0.35 N/mm ²
	Warmtegeleiding	0.12 W/MK

Productinformatie type 1400 (tot 10 cm)

Producteigenschappen:	Volumieke massa	1400 kg/m ³
	Druksterkte (28 dagen)	5 N/mm ²
	Buigsterkte (28 dagen)	1.3 N/mm ²

Productinformatie type 2050 (tot 5 cm)

Producteigenschappen:	Volumieke massa	2100 kg/m ³
	Druksterkte (28 dagen)	15 N/mm ²
	Buigsterkte (28 dagen)	1.6 N/mm ²



Op verzoek komen wij uw



bouwwerk bekijken en maken wij een offerte. Levering kan vaak binnen 5 werkdagen

Onze schuimunits zijn



volledig computergestuurd en onze producten staan onder voortdurende kwaliteitscontrole

Schuimbeton is volledig



recyclebaar en bestaat deels uit reststoffen, zoals hoogovenslak en vliegas



NOORDER ISOLATIE BETON B.V.

Noorder Isolatie Beton b.v. | Vossenkamp 4, 9351VR Leek | e: info@nibleek.nl | t: 0594 553000 | nibleek.nl