



Al sinds 1985
actief in het produceren
van schuimbeton.

Productinformatie **type 500**

Technische gegevens:	Bindmiddel	Cem III/A 42.5 Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegas, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrij proteïne (schuimmiddel)
	Productcertificaat**	NL BSB®
Product eigenschappen:	Volumieke massa	500 kg/m ³
	Druksterkte (28 dagen)	1 N/mm ² *
	Buigsterkte (28 dagen)	0.15 N/mm ² *
	Warmtegeleiding	0.1 W/MK*
Waarschuwing:	H315 veroorzaakt huidirritatie	
	H317 kan een allergische huidreactie veroorzaken	
	H318 veroorzaakt ernstig oogletsel	
Veiligheidsaanbevelingen:	P102 buiten bereik van kinderen bewaren	
	P262 aanraking met huid en ogen vermijden	
	P280 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding	
	P302+P352 bij contact huid, afspelen met water (en zeep)	
	P305+p315 bij aanraking met de ogen voorzichtig met overvloedig water afspelen en medisch advies inwinnen	

* Betreft indicatieve waarden

** De basismortel wordt door ons betrokken bij (door bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

ISO 9001 & VCA* GECERTIFICEERD



NOORDER ISOLATIE BETON B.V.

Noorder Isolatie Beton b.v. | Vossenkamp 4, 9351VR Leek | e: info@nibleek.nl | t: 0594 553000 | nibleek.nl



Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland voor het verpompen van betonmortel conform laatstelijk gedeponeerde versie ter griffie van de arrondissementrechtbank te 's-Gravenhage.